

ČSN 41 2060

Ocel 12 060

z 26. 7. 1989

Na str. 2 u rozmezí pevnosti v tahu R_m pro tyče z oceli 12 060.7 do průměru nebo tloušťky 16 mm se opravuje hodnota 600 až 950 MPa na 800 až 950 MPa.