

**Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené –
Označování stavů**

**ČSN
EN 515
OPRAVA 1
42 0053**

Corrigendum

ČSN EN 515 (42 0053) Hliník a slitiny hliníku – Výrobky tvářené – Označování stavů z ledna 1996 se opravuje takto:

V článku 7.1 na straně 11 se nahrazuje tabulka 2 následující tabulkou:

Tabulka 2

Stárnutí	Tváření za studena	Ochlazení z teploty tváření	Rozpouštěcí žíhání prováděné v peci ^{*)}
přirozené	ne	T1	T4
	ano	T2	T3
umělé	ne	T5	T6, T7
	před stárnutím	-	T7, T8
	po stárnutí	-	T9

^{*)} viz poznámka ⁴⁾ na straně 10.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Ludmila Fuxová

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Fuxová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 515 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

80115 Cenová skupina 403

