

**Oceli k zušlechtování –
Část 3: Technické dodací podmínky
pro legované oceli****ČSN
EN 10083-3
OPRAVA 1
42 0931**

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 10083-3:2007 je českou verzí opravy EN 10083-3:2006/AC:2008-10. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 10083-3:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 10083-3:2006/AC:2008-10. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 10083-3 (42 0931) Oceli k zušlechtování – Část 3: Technické dodací podmínky pro legované oceli z ledna 2007 se opravuje takto:

V tabulce 8 se pro značku oceli 30CrNiMo8 (1.6580) ve sloupci $40 \text{ mm} < d \leq 100 \text{ mm}$ opravuje údaj pro mez pevnosti v tahu R_m (MPa) z „1 000 až 1 300“ na „1 100 až 1 300“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Dagmar Vondrová
Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dagmar Vondrová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 10083-3 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2009, 2 strany

82959 Cenová skupina 998

