

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD)**ČSN
ISO 48
OPRAVA 1
62 1433**

idt ISO 48:2007/Cor.1:2009-01

Corrigendum

Tato oprava ČSN ISO 48:2008 je českou verzí opravy ISO 48:2007/Cor.1:2009-01. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN ISO 48:2008 is the Czech version of the Corrigendum ISO 48:2007/Cor.1:2009-01. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN ISO 48 (62 1433) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení tvrdosti (tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD) z listopadu 2008 se opravuje takto:

Na straně 10 v článku 6.2.2.1 se nahradí první věta takto:

„Standardní zkušební tělesa musí mít tloušťku 8 mm až 10 mm a musí být tvořena **jednou nebo více** vrstvami pryže, z nichž nejtenčí nesmí mít tloušťku menší než 2 mm.“

Na straně 11 v článku 6.2.2.2 se nahradí první věta takto:

„Standardní zkušební tělesa musí mít tloušťku 10 mm až 15 mm a musí být tvořena **jednou nebo více** vrstvami pryže, z nichž nejtenčí nesmí mít tloušťku menší než 2 mm.“

Účelem této opravy je zabránit výkladu, že jsou nezbytné nejméně dvě vrstvy.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN ISO 48 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

85273 Cenová skupina 998

