



**Elastomerní těsnění – Požadavky
na materiál pro těsnění spojů trubek
používaných pro dodávku vody
a odpady –
Část 1: Pryž**

**ČSN
EN 681-1
OPRAVA 1**

63 3002

idt EN 681-1:1996/AC:2002-7

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 681-1:1996/AC: 2002-7.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 681-1:1996/AC: 2002-7.

ČSN EN 681-1 (63 3002) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady – Část 1: Pryž z dubna 1998 se opravuje takto:

V tabulce 3, řádek 5, sloupec 7, Tažnost, min:

Hodnota „200 %“, požadovaná pro třídu tvrdosti 70, se nahrazuje hodnotou „150 %“.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 681-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

66978 Cenová skupina 403

