



**Zkoušení mechanických a fyzikálních
vlastností kameniva –
Část 6: Stanovení objemové
hmotnosti zrn a nasákavosti**

**ČSN
EN 1097-6
OPRAVA 1
72 1194**

idt EN 1097-6:2000/AC:2002-12

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 1097-6:2000/AC:2002-12.

This Corrigendum is the Czech version of Corrigendum EN 1097-6:2000/AC:2002-12.

ČSN EN 1097-6 (72 1194) Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti z října 2001 se opravuje takto:

V článku A.4.4 přílohy A (normativní) se rovnice pro výpočet objemové hmotnosti předem vysušených zrn (ρ_p) nahrazuje touto novou rovnicí:

Objemová hmotnost předem vysušených zrn $\rho_p = \frac{(M_2 - M_1)}{V - (M_3 - M_2) / \rho_w}$

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1097-6 OPRAVA 1


Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2003, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

68245 Cenová skupina 403



8 590963 682457