

**Popílek do betonu –  
Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody**

**ČSN  
EN 450-1  
OPRAVA 1  
72 2064**

Corrigendum

**ČSN EN 450-1 (72 2064) Popílek do betonu – Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody** z října 2005 se opravuje takto:

*V článku 5.2.7 se 1.věta opravuje takto:*

„Obsah aktivního oxidu křemičitého, jak je definován a popsán v 3.2 EN 197-1:2000, nesmí být menší než 25 % hmotnosti.“

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Alena Krupičková

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 450-1 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**75299** Cenová skupina 403

