

**Lepidla a spárovací malty pro keramické
obkladové prvky –
Část 4: Stanovení smrštění****ČSN
EN 12808-4
OPRAVA 1
72 2470**

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 12808-4:2010 je českou verzí opravy EN 12808-4:2009/AC:2011-04. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 12808-4:2010 is the Czech version of the Corrigendum EN 12808-4:2009/AC:2011-04. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 12808-4 (72 2470) Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky – Část 4: Stanovení smrštění z ledna 2010 se opravuje takto:

Článek 6.1 se nahrazuje takto:

6.1 Formy, pro zhotovení zkušebních těles ve tvaru hranolu o rozměrech (10 × 40 × 160) mm (třídílná forma), se zabroušenými povrchy, vyrobené z oceli, odpovídající požadavkům EN 196-1. Na konci stěn forem, které odpovídají koncům zkušebních těles, jsou vyvrtány otvory pro vložení opěrných kolíků (viz obrázek 1).

- a) formy s horizontální částí (10 × 40 × 160) mm nebo
- b) formy podle EN 196-1 s horizontální částí (40 × 40 × 160) mm a šířkou zmenšenou plastikovou nebo kovovou vložkou (6.2), a to dvěma pro každou formou.

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. Vladimír Hanykýř, DrSc., IČ 61013501

Technická normalizační komise: TNK 44 Žárovzdorné materiály a výrobky

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupičková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 12808-4 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2011, 2 strany

88618 Cenová skupina 998

