

**Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií
v oděru metodou Martindale –
Část 2: Zjišťování poškození vzorku**

**ČSN
EN ISO 12947-2
OPRAVA 1**

80 0846

idt EN ISO 12947-2:1998/AC:2006-04
idt ISO 12947-2:1998/Cor.1:2002-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 12947-2:1999 je českou verzí opravy EN ISO 12947-2:1998/AC:2006-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 12947-2:1999 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 12947-2:1998/AC:2006-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 12947-2:1999 (80 0846) Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 2: Zjišťování poškození vzorku z října 1999 se opravuje takto:

Strana 7

6 Ovzduší pro klimatizaci a zkoušení, se nahradí novým textem:

Použije se normální zkušební ovzduší pro klimatizaci a zkoušení textilií, tj. teplota (20 ± 2) °C a relativní vlhkost vzduchu (65 ± 2) %, jak je definováno v ISO 139.

7.4.1: změna rozměru $38^{+0,5}_0$ na $38,0^{+0,5}_0$

Strana 8

7.4.3: změna rozměru $140^{+0,5}_0$ na 140^{+5}_0

7.4.4: změna rozměru $38^{+0,5}_0$ na $38,0^{+0,5}_0$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Soňa Havlů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 12947-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

77015 Cenová skupina 403

