

**Textilie – Oleofobnost – Zkouška odolnosti
proti uhlovodíkům****ČSN
EN ISO 14419
OPRAVA 1**

80 0872

idt EN ISO 14419:1999/AC:2006-04
idt ISO 14419:1998/Cor.1:2004-09

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN ISO 14419:2000 je českou verzí opravy EN ISO 14419:1999/AC:2006-04. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN ISO 14419:2000 is the Czech version of the Corrigendum EN ISO 14419:1999/AC:2006-04. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN ISO 14419 (80 0872) Textilie – Oleofobnost – Zkouška odolnosti proti uhlovodíkům z července 2000 se opravuje takto:

Strana 6, kapitola 6

Připojit na konec prvního odstavce:

„Všechny chemikálie a standardní zkušební kapaliny mají maximální dobu skladovatelnosti 3 roky.“

Strana 6, tabulka 1

Změna 0,0148 (čtvrtý sloupec, poslední řádka) na 0,0198.

Strana 6, 7.2

Vypustit existující text v článku a nahradit následujícím:

„**Bílý textilní sací papír** je absorbující textilní sací papír o tloušťce 0,71 mm a přibližné plošné hmotnosti $(385 \pm 4,5)$ g/m² a absorpční kapacity (200 ± 30) %¹⁾.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Soňa Havlů

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Soňa Havlů

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 14419 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77400 Cenová skupina 403

